

PATVIRTINTA
AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo
tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus
pavadootojo
nurodymu Nr. 365

TECHNINIS SILIKAGELIS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	GOST 3956-76
2.	Gaminio techniniai parametrai patikrinti gamintojo gamybos kontrolės laboratorijoje	Pateikti kokybės sertifikatą
3.	Paskirtis	Absorbuoti drėgmę iš izoliacinės alyvos
4.	Tipas	Granuliuotas stambiaporis (KSKG pagal GOST 3956-76 arba analogas)
5.	Išorinis vaizdas	Ovalinės, sferinės arba netaisyklingos formos skaidrios arba matinės granulės. Spalva: nuo bespalvės iki tamsios spalvos su juodais intarpais.
6.	Granulių, kurių dydis 2,8÷7,0 mm kiekis %	≥ 94 %
7.	Mechaninis atsparumas	≥ 86 %
8.	Piltinis tankis	≥ 400 g/dm ³
9.	Drėgmės imlumas, esant 100% drėgniui	≥ 70 %
10.	Masės nuostoliai džiovinant	≤ 5 %
11.	Įpakavimas	20÷50 kg dvisluoksniai polietileniniai arba polipropileniniai maišai
12.	Gaminio pagamino data	Neanksčiau kaip 3 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo datos
13.	Garantinis saugojimo laikas	≤ 12 mėnesių nuo pagaminimo datos
14.	Techniniai dokumentai:	<ul style="list-style-type: none">– Eksploatavimo ir sandėliavimo instrukcijos lietuvių kalba;– Gamintojo gamybos kontrolės sertifikatas;– Saugos duomenų lapas.